



ФАСОВКА: 20 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 63

ВОЛМА- Стандарт

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ БАЗОВАЯ
ГОСТ Р 58278-2018;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ, ОРИЕНТИРОВОЧНО	0,45-0,55 Л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ T = 20 °С	24 ЧАСА
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	ОТ +5 ДО +30°С
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	НЕ МЕНЕЕ 0,4 МПА
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	1-5 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	8 ММ
РАСХОД СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ В 1 ММ	0,8 - 1,0 КГ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	120 МИНУТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для базового выравнивания стен и потолков слоем 1-5 мм внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5 °С до +30 °С с целью получения поверхности под окраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки. Для ручного нанесения.

ВИДЫ ОСНОВАНИЙ:

Бетонные, гипсовые, пено- и газобетонные, оштукатуренные поверхности, пазогребневые гипсовые плиты, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть удалены. Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения..

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

В чистую емкость, наполненную водой комнатной температуры (не выше +30 °С), добавить сухую смесь «ВОЛМА-Стандарт» (ориентировочно 0,45 - 0,55 л на 1 кг смеси). Перемешать электродрелью с насадкой или строительным миксером в течение 2-3 минут до получения раствора с однородной консистенцией. После 3-5 минут перерыва повторно перемешать в течение 1 минуты.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШПАКЛЕВОЧНЫХ РАБОТ:

Шпателем нанести шпатлевку слоем 1-3 мм на подготовленное основание и разровнять. При шпатлевании больших площадей или

при нанесении слоем более 3 мм эффективней использовать строительный сокол. Через 24 часа поверхность готова к дальнейшей отделке. Поверхность при необходимости можно обработать абразивными материалами.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ:

Для работы использовать чистый инструмент и емкости, так как загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования шпаклевочной смеси. После работы инструмент вымыть водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с сухой шпаклевочной смесью «ВОЛМА-Стандарт» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке - 12 месяцев.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Работы выполнять согласно строительным требованиям, стандартам и правилам безопасности и гигиены труда.