



ФАСОВКА: 5 кг 20 кг
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 208 63

ВОЛМА- Финиш

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ
ГОСТ Р 58278-2018

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ , ОРИЕНТИРОВОЧНО	0,47-0,57 л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ T = 20 °С	5 - 7 ЧАСОВ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	100 МИНУТ
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	ОТ +5 ДО +30°С
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	НЕ МЕНЕЕ 0,5 МПА
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2 - 3 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5 ММ
РАСХОД СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ В 1 ММ	0,9-1,0 КГ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для финишной (окончательной) отделки стен и потолков слоем 0,2-3 мм внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5 °С до +30 °С с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки. Для ручного нанесения.

ВИД ОСНОВАНИЙ:

Поверхности, с перепадами не более 3 мм: гипсовые оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ:

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть удалены. Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Смесь высыпать в чистую воду (температура воды от +5 °С до +20 °С) в пропорции ориентировочно 0,47 - 0,57 л воды на 1 кг смеси и перемешать с помощью дрели с насадкой или строительного миксера в течение 2-3 минут. Дать отстояться раствору 3-5 минут и затем повторно перемешать в течение 1 минуты. Полученный раствор шпательки использовать в течение 100 минут.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШПАКЛЕВОЧНЫХ РАБОТ:

Готовый раствор нанести на предварительно подготовленную поверхность и разровнять широким металлическим шпателем слоем

0,2 – 3 мм. После высыхания (примерно через 5-7 часов) поверхность ошкурить с помощью мелкозернистого абразивного материала. Для устранения мельчайших неровностей первый слой шпаклевки прогрунтовать и после высыхания грунтовки нанести второй слой шпаклевки тонким слоем «на сдир».

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ:

Для работы использовать чистый инструмент и емкости, так как загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования шпаклевочной смеси. После работы инструмент вымыть водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с сухой шпатлевочной смесью «ВОЛМА-Финиш» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Работы выполнять согласно строительным требованиям, стандартам и правилам безопасности и гигиены труда.

При работе шпаклевкой на слоях от 1 мм возможно появление темных участков, так как цвет становится более насыщенным на толстых слоях. Рекламации по этому вопросу компанией ВОЛМА не принимаются!